



We create chemistry

MasterFinish® 235JE

Смазка для опалубки на основе минерального масла.

Описание продукта

MasterFinish® 235JE смазка для опалубки на основе минерального масла, которая облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной опалубки после заливки бетона, позволяет получать бетон с ровной и качественной поверхностью.

Область применения

MasterFinish® 235JE можно наносить на деревянные, металлические, полиэфирные или формы из ламинированной фанеры, где требуется отличная отделка поверхности и оптимальный отделение конструкции.

Свойства и преимущества

MasterFinish® 235JE обеспечивает качественную поверхность бетона, экономичный, за счет сокращения времени нанесения, более быстрой распалубки, более легкой и быстрой очистки форм и увеличивает срок службы опалубки. Он безопасен и устраняет многие риски для здоровья и окружающей среды по сравнению с традиционными смазками для опалубки и поэтому безопасен для рабочих.

- Позволяет легко снимать форму и уменьшать очистку формы, уменьшая адгезию между формой и бетоном.
- Увеличивает срок службы опалубки.
- Значительно уменьшает количество пор

и каверн на поверхности бетона, позволяет получать эстетические поверхности.

- Повышает коррозионную стойкость форм.
- Безопасен для окружающей среды.
- Препятствует образованию пятен или цветовых различий на бетонной поверхности.
- Может применяться для изделий, подвергаемых тепловлажностной обработке.

Процедура нанесения

MasterFinish® 235JE является готовым к применению материалом, который может быть нанесен распылителем, щеткой или валиком на любых типах форм, кроме резиновых форм. Для достижения качественного вида поверхности необходимо тщательно выполнить распыление **MasterFinish® 235JE**. Распыление должно проводиться на подходящем расстоянии от формы (приблизительно 50-100 см), чтобы смазка для опалубки равномерно распределялась однородным тонким слоем. Во время распыления важно, чтобы давление распыления было достаточно высоким (2-4 бар) и чтобы пистолет, особенно сопло, был полностью герметичным, чтобы избежать капания смазки. Рекомендуется применять плоскую распылительную насадку с углом распыления к поверхности от 65° до 80°.

Технические характеристики

Материал	На основе минерального масла
Цвет	Желтоватая жидкость
Плотность	0,85 кг/л
Температура вспышки	Более +95°C
РН фактор	6-7

Результаты получены при температуре +20°C и относительной влажности 50%. Высокие температуры уменьшают время схватывания, высокие - увеличивают



We create chemistry

MasterFinish® 235JE

Смазка для опалубки на основе минерального масла.

Совместимость

MasterFinish® 235JE может использоваться со всеми типами форм, кроме резиновых форм. MasterFinish® 235JE нельзя смешивать с другими материалами.

Расход

При нанесении MasterFinish® 235JE на металлическую и маловпитывающую поверхность при помощи распылителя давление 4 атм. приблизительно **40 м²/литр** при нанесении на впитывающие поверхности приблизительно **25 м²/литр**. При нанесении при помощи валика или кисти расход материала **25 м²/литр**.

Меры Предосторожности

- При нанесении распылением следите за равномерным покрытием опалубки.
- При нанесении валиком наносить равномерно тонким слоем, не допускать образования луж.
- При неоднородном нанесении можно увидеть некоторые различия в цвете. Эти различия будут уменьшаться с течением времени.

Упаковка

Бочка 210 литров.

Хранение

Материал должен храниться в закрытых помещениях в оригинальной упаковке при температуре +5°C ...+35°C. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и замерзания. Несоблюдение рекомендованных условий хранения

может привести к преждевременному ухудшению качества материала или упаковки.

Срок годности

При соответствующих условиях хранения - 12 месяца от даты изготовления.

Меры безопасности

Не приближаться к складским помещениям во время пожара. Хранить продукцию следует в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. Так как материал обладает раздражающим эффектом, не следует допускать контакта материала с кожей и глазами, а в случае попадания, необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Запрещается пронос пищевых продуктов и напитков на строительную площадку, где применяется продукт. Продукт должен храниться в недоступных для детей местах. Для дополнительных сведений см. Паспорт безопасности материала.

Ответственность

Сведения, содержащиеся в этом техническом документе, основываются на наших научных и практических знаниях. BASF несет ответственность только за качество продукта. При применении продукта в других местах и другими способами, кроме описанных выше, а также неправильном применении, BASF не несет ответственности за возможные последствия. Данный технический документ



We create chemistry

MasterFinish® 235JE

Смазка для опалубки на основе минерального масла.

делает недействительными прошлые
издания и действует до выхода нового.
(1/2015)

ООО "Нолимит Германия"

61057 Харьков, ул.Рымарская 21-А

т. +380 (57) 750 61 69

т. +380 (68) 164 34 34

e-mail: info@no-limit.com.ua

www.no-limit.com.ua

® - зарегистрированная торговая марка
BASF