



We create chemistry

MasterTile® WP 620 (ранее MasterFlex® PB120)

Лента на основе термопластичного эластомера, армированная полиэфирным холстом, для гидроизоляции швов, примыканий и стыков

Описание продукта

MasterTile® WP 620 ТПЕ лента, армированная полиэфирным холстом, для гидроизоляции примыканий и стыков, углов, периметров. Содержит неармированные высокоэластичные вставки.

Область применения

- Наружное и внутреннее применение
- Гидроизоляция объектов с позитивным давлением воды: ваннные комнаты, душевые, балконы, террасы,
- Сооружения водоочистки и водоподготовки
- Гидроизоляция плавательных бассейнов с постоянным позитивным давлением воды
- Для гидроизоляции узла примыкания пол-стена и стена-стена в комбинации с покрытием обмазочной гидроизоляции.

Свойства и преимущества

- Проста в применении
- Атмосферостойкая, УФ-стойкая
- водонепроницаемая, может находиться под постоянным давлением воды
- высокая химическая стойкость

- высокая эластичность, даже при низких температурах, в течение длительного срока эксплуатации
- стойка к гниению

Указание по применению

Подготовка поверхности:

Основание должно быть чистым, структурно прочным, свободным от масел, смазок и других загрязнений, снижающих адгезию. Аккуратно удалите все инородные частицы и пыль. Бетонное основание должно иметь возраст не менее 28 суток. Дефекты основания следует отремонтировать ремонтными смесями **MasterEmaco® (S488, N900)**

Укладка:

Нанесите первый слой гидроизоляции на шов или стык на оба края (**MasterSeal® 525, 589, MasterTile® WP 666, 667** либо другую), приложите сверху ленту и вдавите ленту в покрытие вручную либо валиком. Не используйте инструмент с острыми углами. После нанесите обмазочную на остальной поверхности. После высыхания гидроизоляционного материала нанесите следующий слой поверх ленты, а также по всей поверхности.

Технические характеристики

Материал - MasterTile® WP 620	Армированный ТПЕ термопластичный эластомер
Цвет	Голубой
ширина	120мм
Ширина эластичной неармированной вставки	32мм
толщина	0,9мм
Удлинение при разрыве (EN ISO 527-1)	> 225%
Устойчивость к прокалыванию	2 Бар
Устойчивость к давлению воды	1,5 бар
Температура эксплуатации	-30°C...+90°C

Значения получены при испытании образцов, производимых при температуре +23°C, в условиях относительной влажности 50%.



We create chemistry

MasterTile® WP 620 (ранее MasterFlex® PB120)

Лента на основе термопластичного эластомера, армированная полиэфирным холстом, для гидроизоляции швов, примыканий и стыков

Важные аспекты при нанесении

- лента должна приклеиваться на свеженанесённое покрытие.
- Не используйте инструмент с острыми углами для укладки ленты, они могут повредить целостность
- Лента должна быть полностью перекрыта сверху гидроизоляционным покрытием.
- Перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией по нанесению гидроизоляционного покрытия

Очистка инструментов

Очистка инструмента от гидроизоляционного покрытия - смотрите соответствующий тех паспорт продукта.

Упаковка

Длинна рулона – 15 либо 50 метров.

Хранение

Хранить с сухом прохладном темном месте.

Срок годности

При обычных условиях хранения не имеет ограничений срока годности.

Меры безопасности

Не приближаться к складским помещениям во время пожара. Хранить продукцию следует в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с правилами охраны здоровья и труда. При проглатывании следует немедленно обратиться к врачу. Запрещается пронос пищевых продуктов и напитков на строительную площадку, где применяется продукт. Для дополнительных сведений см. Паспорт безопасности материала.

Ответственность

Сведения, содержащиеся в этом техническом документе, основываются на наших научных и практических знаниях. BASF несет ответственность только за качество продукта. При применении продукта в других местах и другими способами, кроме описанных выше, а также неправильном применении, BASF не несет ответственности за возможные последствия. Данный технический документ делает недействительными прошлые издания и действует до выхода нового. (2/2016)

ООО "Нолимит Германия"

61057 Харьков, ул. Рымарская 21-А

т.+380(57)750 61 69

т.+380(68)164 34 34

e-mail: info@no-limit.com.ua

www.no-limit.com.ua

® - зарегистрированная торговая марка BASF